



C.T.S. ESPAÑA

Productos y Equipos para la Restauración, S.L.

C/. Monturiol, 9 - Pol. Ind. San Marcos

28906 GETAFE (Madrid)

Tel.: +34 91 601 16 40 (4 líneas) - Fax: +34 91 601 03 33

www.ctseurope.com · E-mail: cts.espana@ctseurope.com

TYLOSE MH 300 p

COMPOSIZIONE

Metilidrossietilcellulosa.

CARATTERISTICHE

Aspetto	Polvere
Solubilità	Solubile in acqua fredda
Ionogenità	Non ionico

DATI TECNICI

Aggiornamento 11/92

				Metodo Hoechst
Contenuto attivo (Tal Quale)	%	-	91,5 min	8100
Umidità	%		7 max	8130
Contenuto NaCl	%		1,5 max	8150
Granulometria < 0,180 mm	%		90 min	8000
< 0,100 mm	%		25 min	8000
Viscosità Hoespler 1,9% sostanza assolutamente secca disciolta in acqua a 20°C e 20° dH	mPa s		270 – 350	8320

STOCCAGGIO

In ambienti chiusi ed all'asciutto il prodotto può essere immagazzinato a lungo.

CONFEZIONAMENTO

Tylose MH 300 p è confezionata in sacchi da 25 Kg multistrato con polietilene interno per proteggere il prodotto dall'umidità.

Può essere spedita su palletts a perdere da 1000 Kg con termoretraibile.

Tylose è Marchio registrato

Queste informazioni corrispondono all'attuale livello delle nostre conoscenze e servono per fornire indicazioni sui nostri prodotti e sulle loro possibilità di impiego. Esse non si prefiggono di garantire determinate proprietà specifiche dei prodotti o la idoneità degli stessi per una determinata applicazione.