C.T.S. ESPAÑA
Productos y Equipos para la Restauración, S.L.
C/. Monturiol, 9 - Pol. Ind. San Marcos
28906 GETAFE (Madrid)
Tel.: +34 91 601 16 40 (4 líneas) - Fax: +34 91 601 03 33
www.ctseurope.com · E-mail: cts.espana@ctseurope.com

QUARZITE SUPERVENTILATA

Caratteristiche Chimiche

SIO2	96,00 %
AL2O3	2,40 %
Fe2O3	0,12 %
K2O + Na2O	0,80 %
CaO + MgO	0,06 %
TiO2	0,05 %

Caratteristiche fisiche

Colore	Bianco
Origine	Macinazione
Granello	Polvere
Densità assoluta	2,65 g/cm3
Durezza	7 Mohs
PH	8

Metodo analisi Chimiche : Fluorescenza RX.

Metodo analisi granulometrica : Setacciatore a getto d'aria.

Esame petrografico : Non risultano contenuti di gesso, anidride, silice amorfa, miche ecc. Esente inoltre da sostanze organiche, vegetali, argillose o comunque friabili.

Impieghi : Idropitture - antiparassitari - refrattari - abrasivi - lastre fibrocemento - pannelli fonoassorbenti - collanti - adesivi - impasti ceramici e smalti ceramici - antiacidi -anticorrosivi - cavi elettrici ecc.

Qualità disponibili :

Tipo materiale	Trattenuto a micron 160	71	44	Pass.	Densità appar.	Superf. specifica	assiorb. olio	punto bianco
BN 25/36 (VR2)	2,40	18,2	20,0	59,4	1,30	3.600	18%	NA
BR 36/64 (W10)	0,50	10,2	29,6	59,7	1,25	3.800	19%	81
BV 64/100 (VR4)	---	1,80	12,40	85,80	1,20	4.900	20%	83
FN 12/160 (VR 16)	---	---	2,00	98,00	1,10	5.300	21%	87
R 1	0,35	11,0	27,4	61,25	1,24	3800	19%	81
K1	---	1,60	11,90	86,50	1,20	4900	20%	83
Margine di scostamento granulometrico + - 5%								

Ven-naz1

Documento aggiornato il 12/12/06