C.T.S. ESPAÑA
Productos y Equipos para la Restauración
C/ Monturiol, 9 - Pol. Ind. San Marcos
28906 Getafe - Madrid
Tel: +34 91 601 16 40 (4 lineas) / Fax: +34 91 601 03 33

FICHA TECNICA MICROESFERA DE VIDRIO

GRANOS	1 - 50µ	100 - 200µ	200 - 400µ
	40 - 70µ	150 - 250µ	300 - 400µ
	50 - 105µ	200 - 300µ	400 - 600µ
	70 - 110µ	200 - 400µ	400 - 800µ
	90 - 150µ		

DATOS TECNICOS	Peso específico:	2,3 - 2,6 Kg/l.
	Densidad:	1,4 - 1,7 Kg./l.
	Dureza:	6 - 7 Mohs
		466 - 495HV (Vickers)
		46 - 48 HRC (Rockwell)
	Embalaje:	Sacos papel de 25 Kgs.
	Regulación tamices:	DIN 8201, MIL-A-9954, ISO 9002, MIL-S-13165B BSI

COMPOSICION QUIMICA	SiO_2	min. 65,0 %
	Al_2O_3	0,5 – 2,0 %
	Fe_2O_3	max. 0,15 %
	MgO	min. 2,5 %
	CaO	min. 8,0 %
	Na_2O	min. 14,0 %
	Otros	max. 2,0 %