C.T.S. ESPAÑA
Productos y Equipos para la Restauración, S.L.
C/. Monturiol, 9 - Pol. Ind. San Marcos
28906 GETAFE (Madrid)
Tel.: +34 91 601 16 40 (4 líneas) - Fax: +34 91 601 03 33
www.ctseurope.com · E-mail: cts.espana@ctseurope.com

FLUOLINE ST

LIGANTE A BASE DE COPOLIMEROS FLUORURADOS

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto:	liquido ligeramente viscoso
Color:	de incoloro a pajerizo
Tempo de secado:	ca. 1-2 horas (a 23°C)
Contenido en seco:	10 %
Peso especifico:	0,84 ± 0,01 kg/lt
Viscosidad (Brookfield):	100-300 cP

DESCRIPCION

FLUOLINE ST es un ligante a base de copolímeros fluorurados (peso molecular aprox. 300.000 u.m.a.), en acetonas.

SECTORES DE USO

FLUOLINE ST puede ser utilizado para realizar estucos elásticos y reversibles en manufacturados de piedras naturales y artificiales, estucados y pinturas murales, utilizando polvos del mismo material que se quiere integrar.

VENTAJAS

- Elasticidad.
- Completa reversibilidad en acetonas.
- Inercia química y elevada resistencia a los agentes atmosféricos.
- Ausencia de variaciones cromáticas de los materiales unidos

LIMITES

- La baja temperatura de transición hace que el material permanezca siempre elástico: este puede causar una absorción de partículas, que podrá causar un engrisamiento de la superficie tratada. Se aconseja el uso sobre piedras muy claras (travertino, mármol de Carrara, piedra de Istría,…).

MODALIDAD DE USO

FLUOLINE ST debe de mezclarse en relación de aprox. 1:4 con polvos de mármol o de otras piedras, y aplicado en el área a hacer estucado.

En el caso de que parte de la mezcla se endurezca por la evaporación del disolvente, es suficiente añadir más acetona para hacer la masa de nuevo más trabajable.

ALMACENAMIENTO

12 meses en recipientes originales herméticamente cerrados a temperatura de aprox. 20° C.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto protector rápido al uso a base de copolímeros fluorurados elastoméricos en disolvente de baja toxicidad, reversible, resistente a los rayos UV. Presenta elevada permeabilidad al vapor de agua, óleo repelencia e hidrorepelencia, también después de envejecimiento. No altera el cromatismo de los elementos de piedra de la que se mezcla.

CONFECCIONES:

FLUOLINE ST está disponible en las confecciones de:
1 - 5 lt.

Las indicaciones y los datos indicados en la presente ficha se basan en nuestras actuales exoperiencias, sobre pruebas de laboratorio y sobr correcta aplicacion.
Estas informaciones no deben de sustituirse a las pruebas preliminares que es indispensable efectuar para asegurarse de la idoneidad del producto en cualquier caso determinado.
La C.T.S. S.r.l. garantiza la cualidad constante del producto pero no responde de eventuales daños causados por un uso no correcto del material.
Además, puede variar en cualquier momento los componentes y las confecciones sin obligación de comunicación alguna.

Fecha emisión. 02/10/07