C.T.S. ESPAÑA
Productos y Equipos para la Restauración
C/ Monturiol, 9 - Pol. Ind. San Marcos
28906 Getafe - Madrid
Tel: +34 91 601 16 40 (4 lineas) / Fax: +34 91 601 03 33

P O L Y F I L L A E X T E R I O R

ESTUCO DE RELLENO PARA EXTERIORES REFORZADO AL VINILO

USO

La POLYFILLA EXTERIOR se usa para estucar hendiduras, grietas, agujeros grandes y pequeños. Para igualar muros externos, para fijar bisagras y rejas, paneles, placas de matrícula
Para estucar alrededor de puertas y ventanas.
Para pequeñas reparaciones sobre hormigón (cornisas, esquinas).
Uso externo e interno sobre: cemento, hormigón, ladrillos, piedra, madera.
NO SE APLICA SOBRE EL YESO.

PROPRIEDADES

- Estuco a base de cemento reforzado al vinilo, resistente al agua y a la intemperie.
- No se hincha, no se parte.
- Optima adherencia.
- Resistente al calor, al hielo, a las vibraciones, a los choques.
- Seco, es posible aplicarlo sobre clavos sin que se agriete.
- Se convierte blanco cuando se seca.
- Puede tintarse antes del uso con colorantes para cemento, o pintado con un barniz antialcalino y después, si es necesario, con un barniz normal 24 horas después de la aplicación.
- Producto a una sola mano.

CARACTERISTICAS A 20° C.

- Estuco al agua.
- Aspecto: polvo blanco.
- Naturaleza del pegamento: cemento.
- Densidad: polvo = 1,6 g/cm3
  emplaste (polvo + agua) = 1,7 g/cm3.
- Ph: alcalino 12,4.
- Producto: 1,3 Kg/m2 por milímetro de espesor.

PUESTA A PUNTO

Las superficies deben de ser sólidas, limpias y liberadas de las partes no perfectamente adherentes.
Humedecer antes de la aplicación.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Unir 2 partes y media de POLYFILLA EXTERIOR en polvo con 1 parte de agua. Mezclar bien hasta obtener una pasta homogénea.
La pasta es utilizable durante una hora.

APLICACION

Se aplica a una temperatura entre + 5° C. y + 30° C., con la espátula.
El tiempo de endurecimiento, antes de la rasarlo, es de 1 - 5 horas.

LIMPIEZA DE LOS UTENSILIOS

Es necesario lavar con agua los utensilios justo después del uso.

PRECAUCIONES

- No aplicar POLYFILLA EXTERIOR sobre yeso, vidrio, metal y plástico.
- Cerrar bien el saco que contiene POLYFILLA EXTERIOR después del uso y conservar en un ambiente seco al reparo de la humedad.

CONFECCIONES

Paquete de 1 Kg.
Sacos de 10 - 25 Kg.

Las indicaciones y los datos reportados en el presente opúsculo se basan sobre nuestras actuales experiencias, sobre pruebas de laboratorio y sobre la correcta aplicación.
Estas informaciones no deben en ningún caso sustituir a las pruebas preliminares que es indispensable efectuar para asegurarse de la idoneidad del producto a cualquier caso determinado.
C.T.S. S.r.l. garantiza la calidad constante del producto pero no responde de eventuales daños causados por un uso no correcto del material. Además puede variar en cualquier momento los componentes y las confecciones sin obligación de comunicación alguna.