C.T.S. ESPAÑA
Productos y Equipos para la Restauración
C/ Monturiol, 9 - Pol. Ind. San Marcos
28906 Getafe - Madrid
Tel: +34 91 601 16 40 (4 lineas) / Fax: +34 91 601 03 33

P O L Y F I L L A I N T E R I O R

ESTUCO DE RELLENO PARA EXTERIORES REFORZADO A LA CELULOSA

USO

La POLYFILLA EXTERIOR se usa para estucar hendiduras, grietas, agujeros grandes y pequeños. Para igualar paredes y techos antes de pintar o tapizar. Para fijar jambas y telares de ventanajes, paneles prefabricados, sanitarios, etc.
Uso interno sobre: revoques, yeso, cemento, piedra, ladrillos, pedrisco, madera.

PROPIEDADES

- Estuco reforzado a la celulosa; no se hincha, no se parte.
- Optima adherencia.
- Fácil aplicación.
- Se pueden aplicar clavos y vides sin que se agrieten.
- Se puede barnizar y tapizar con papel u otros revestimientos murales.
- Producto para una sola mano.

CARACTERISTICAS A 20° C.

- Estuco al agua.
- Aspecto: polvo blanco.
- Naturaleza del pegamento: cemento.
- Densidad: polvo = 1,1 g/cm3
  Emplaste (polvo + agua) = 1,7 g/cm3.
- Proceso de endurecimiento: cristalización ph (cantidad mezclada 7,8).
- Producto: entre 1 y 1,5 Kg/m2 por milímetro de espesor.

PUESTA A PUNTO

Las superficies deben de ser sólidas, limpias y liberadas de las partes no perfectamente adherentes.

PREPARACION DEL PRODUCTO

Unir 1 parte y media de POLYFILLA INTERIOR en polvo con 1 parte de agua para trabajos de rasado; 2 partes y media de POLYFILLA INTERIOR en polvo con 1 parte de agua para trabajos de estucado.
Empastar de 3 a 5 minutos hasta obtener una masa homogénea.
Dejar reposar unos minutos.
El emplaste es utilizable durante 45 minutos.

APLICACION

Se aplica a una temperatura entre + 8° C. y + 30° C., con espátula o fratás
Endurece en una hora.
El tiempo de secado, después del endurecimiento es de 30 minutos para un espesor de un milímetro.

LIMPIEZA DE LOS UTENSILIOS

Es necesario lavar con agua los utensilios justo después del uso.

PRECAUCIONES

- No aplicar POLYFILLA INTERIOR sobre vidrio, metal y plástico.
- Las cabezas de los clavos se pintan con barniz al aceite para evitar que se oxiden.
- Cerrar bien el saco después del uso y conservar en un ambiente seco al reparo de la humedad.

CONFECCIONES

Paquete de 1 Kg.
Sacos de 5 - 10 - 25 Kg.

Las indicaciones y los datos reportados en el presente opúsculo se basan sobre nuestras actuales experiencias, sobre pruebas de laboratorio y sobre la correcta aplicación.
Estas informaciones no deben en ningún caso sustituir a las pruebas preliminares que es indispensable efectuar para asegurarse de la idoneidad del producto a cualquier caso determinado.
C.T.S. S.r.l. garantiza la calidad constante del producto pero no responde de eventuales daños causados por un uso no correcto del material. Además puede variar en cualquier momento los componentes y las confecciones sin obligación de comunicación alguna.