FICHA TÉCNICA

FILMOPLAST P

Papel japonés, adhesivo una cara, con pH neutro, transparente, destinado al uso en bibliotecas y archivos, revestido con un adhesivo acrílico libre de disolventes, permanentemente elástico, resistente al paso del tiempo Soplado con carbonato cálcico para la conservación de fibras de celulosa. El carbonato cálcico suprime a largo plazo los ácidos. (Certificado BAM AZ VI. 33/10360-95/1).
Papel + adhesivo sin protección: no envejecido: pH 8.2
Envejecido: pH 7.6

Áreas de aplicación
Reparación, protección y sellado de todo tipo de papeles. Reparación de hojas desgarradas o rotas y documentos de archivos.

Soporte
Papel especial
Transparente

Espesor[mμ]
23+/-3

Peso[g/m2]
20+/-2

Adhesivo
base poliacrilato
PH aprox. 8.5
Peso 25+/-3 g/m2

Fuerza del adhesivo
Afera Norm 4001
10 min. V2A
5.3+/-1.5

Papel de protección
tipo papel para embalar siliconado una cara
peso 65+/-6 g/m2
Espesor 0.054+/-0.006μm

Test climático
clima normal de acuerdo con 23/50-2, DIN 50014

Resistencia al desgarro
DIN 53455, velocidad 50 mm/min.
Longitudinalmente: 27+/-3 N/15mm

Fuerza de remover
Velocidad 300mm/min.
25+/-10

Elasticidad
DIN 53455, velocidad 50mm/min
longitudinalmente: 1.8+/-0.4%

Estabilidad de la temperatura
fijado al aluminio
-30°C a +50°C

Resistencia a la tracción
DIN 53112
Longitudinalmente : 78+/-8 N/mm2

Duración de almacenamiento
4 años

Condiciones de almacenamiento y de trabajo
De 18°C a –25°C
40-65% de humedad relativa del aire

La temperatura está en Fahrenheit y el espesor en (mil) milésimas, los valores dados son aproximados. Todos los datos son en valores standard. La información especificada está basada en los resultados obtenidos en la práctica. Debido al elevado numero de factores que pueden afectar a la aplicación y manipulación, siempre será necesario que el cliente lleve a cabo su propio test. Las propiedades específicas no deben tomarse como una garantía legal.

C.T.S. S.R.L.
VIA PIAVE, 20/22 - 36077 **ALTAVILLA VICENTINA (VI)** - TEL. +39 0444 349088 (4 linee r.a.) - FAX +39 0444 349039
www.ctseurope.com - E-mail: cts.italia@ctseurope.com
FILIALI:
VIA DEL COMMERCIO, 36 - 00154 **ROMA** - TEL. 06/57300626 (2 linee r.a.) - FAX 06/57300637
VIA L. GORDIGIANI, 54 int. A1-A2 - 50127 **FIRENZE** - TEL. 055/3245214 (2 linee r.a.) - FAX 055/3245078
VIA B. CROCE, 129 - 80026 **CASORIA (NA)** - TEL. 081/5846604 (2 linee r.a.) - FAX 081/5844805
VIA POPOLI, 15 - 06039 **S. MARIA IN VALLE - TREVI (PG)** - TEL. 0742/381027 - FAX 0742/386413
VIA A. F. STELLA, 5 - 20125 **MILANO** - TEL. 02/67493225 (2 linee r.a.) - FAX 02/67493233
VIA A. GRAMSCI, 3/A - 95030 **GRAVINA DI CATANIA (CT)** - TEL. 095 7441565 - FAX 095 7442954
C.T.S. FRANCE S.A.R.L.
26 PASSAGE THIERE - 75011 **PARIS** - TEL. +33 1 43556044 - FAX +33 1 43556687 - E-mail: cts.france@ctseurope.com
C.T.S. ESPAÑA Productos y Equipos para la Restauración S.L.
C/MONTURIOL, 9 - POL. IND. SAN MARCOS - 28906 **GETAFE - MADRID**
TEL. +34 91 6011640 (4 líneas) - FAX +34 91 6010353 - E-mail: cts.espana@ctseurope.com
C.T.S. ROMANIA S.R.L.
STR. RAULUI, 23 - 550137 **SIBIU** - TEL. +40 269 231475 - FAX +40 269 231475 - E-mail: cts.romania@ctseurope.com
PRODOTTI ATTREZZATURE E IMPIANTI AL SERVIZIO DEL RESTAURO