C.T.S. ESPAÑA
Productos y Equipos para la Restauración
C/ Monturiol, 9 - Pol. Ind. San Marcos
28906 Getafe - Madrid
Tel: +34 91 601 16 40 (4 lineas) / Fax: +34 91 601 03 33

MIXTION PARA DORAR

El uso de la misión permite el dorar soportes que no pueden ser dorados con el tradicional sistema a charco (a bolo y a cola).
El oro aplicado con la misión no puede ser bruñido.

MIXTION AL AGUA

Dispersión acuosa al 50% en peso de resinas estirolo-acrílicas, utilizada tanto para la aplicación de oro (verdadero y falso), como de plata (verdadera y falsa).
La misión debe de diluirse con agua, en la proporción del 40-50%, y aplicarse sobre la superficie con pincel blando.
No puede aplicarse sobre fondos hidrorepelentes, aunque si absorbentes, como madera y yeso, y nunca al exterior.
La hoja debe de extenderse después de un tiempo que puede variar, según las condiciones ambientales, de 15' hasta 24 horas aproximadamente.
Temperatura mínima de aplicación: 0°C.
La **MIXTION AL AGUA PARA DORAR** tiene un pH de aproximadamente 7-8, mientras la **MIXTION AL AGUA CHARBONNEL L&B** tiene un pH de aproximadamente 9-10.

MIXTION AL ACEITE

Solución de aceites vegetales secativos en esencia de trementina, usada tanto para aplicación de oro (verdadero o falso), como de plata (verdadero o falso).
La misión debe diluirse con esencia de trementina, proporción que puede ir del 40% hasta el 100% en el caso de algunos soportes, y aplicada sobre la superficie con pincel blando.
Puede aplicarse sobre materiales como el metal, vidrio, piedra, y también hidroreprelentes, y dada su resistencia, también en el exterior.
La hoja debe de extenderse después de un tiempo que puede variar, según las topologías de la misión, de 3 a 12 horas aproximadamente. Después de este tiempo la superficie debe de resultar pegajosa pero no bañada. Este tiempo puede variar, según las condiciones ambientales, de una hora aproximadamente respecto a lo indicado.
El completo secado se obtiene después de aproximadamente 48 horas.
La misión a 12 horas se aconseja para dorar grandes superficies, pero no puede usarse en climas demasiado húmedos o en presencia de elevadas concentraciones de polvos libres.
Temperatura mínima de aplicación: -5°C.

PELIGROSIDAD Y TOXICIDAD

La **MIXTION AL AGUA PARA DORAR** no presenta riesgos, mientras la **MIXTION AL AGUA CHARBONNEL L&B** puede resultar irritante para un moderado contenido de amoniaca.
Las misiones de aceite deben de manipularse con cuidado dado su contenido de disolventes orgánicos y óxidos de plomo.

CONFECCIONES

MIXTION AL AGUA PARA DORAR: 1 y 5 lt.

MIXTION AL AGUA CHARBONNEL L&B: 1 lt.

MIXTION PARA DORAR 3 h CHARBONNEL L&B: 250 ml y 1 lt.

MIXTION PARA DORAR 12 h CHARBONNEL L&B: 250 ml y 1 lt.

Las informaciones contenidas en esta ficha se basan en los conocimientos y pruebas de laboratorio disponibles en la última versión. El usuario debe comprobar la idoneidad del producto para cada uso específico de las pruebas preliminares, y que éste debe cumplir con las leyes y reglamentos en materia de higiene y seguridad.
CTS España S.l garantiza la calidad constante del producto, pero no responde de los daños causados por un uso incorrecto del material. Además, pueden cambiar en cualquier momento los componentes y confecciones sin obligación de comunicación alguna.

Doc. Rev. 01/10/10